

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

### **GAP 30 – Leichtspachtel Polyester 1.5Kg + Härter**

#### **PRODUKT INFORMATION**

GAP 30 ist ein mittelviskoser 2-Komponenten-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit einem um ca. 30% reduzierten spezifischen Gewicht. Dadurch wird leichte Schleifbarkeit mit absolut geschlossener Oberfläche kombiniert. GAP 30 haftet auf Stahlblech, E-coat, galvanisiert Stahl, GFK und Holz und ist bereits nach kurzer Trockenzeit sehr gut schleifbar bei großem Abrieb.

<u>Farbton</u>	Grün
<u>Mischungsverhältnis</u>	100 : 2
<u>Härter</u>	GAP 51 Härter
<u>Topfzeit</u>	4 – 5 Min.
<u>Trocknung</u>	Objekttemp. 20°C: schleifbar 15 – 20 Min. Objekttemp. 60°C: schleifbar nach ca. 5 – 10 Min.

#### VOC Gesetzgebung

EU Grenzwert für das Produkt (cat. B/b): 250 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 5g/l VOC (0.04lbs/gal)

#### **VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN**

Über +10°C und max. 80% Luftfeuchtigkeit

#### **HINWEISE**

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. GAP 30 und GAP 51 Härter gut mischen. Nicht über 3% Härter verwenden!

#### Kennzeichnung

GAP 30	VbF:	Gefahrstoffverordnung:
Härter	entfällt	entzündlich, Xn enthält Styrol
	entfällt	Xi reizend, brandfördernd, enthält Benzoyl-Peroxid

#### Lagerung

18 Monaten

*Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.*