






POLYESTERSPACHTEL

		AUSSEHEN			MISCHUNG			TROCKNEN									
		S.W.									IRON Fe	ZINC Zn	ALUMINIUM Al				
	Farbe	spezifisches Gewicht Kilo/Liter	Verpackung Kilo/ Liter	Mischungsverhältnis % nach Gewicht	Verarbeitungszeit bei 20° C.	Schleifzeit bei a 20° C.	Schleifzeit Infrarot 60°C.	Haltbarkeit Monate Spachtel/ BPO	Stahl	E - Beschichtung	galvanisiert	Aluminium	aluminium Felgen	Glasfaser	Hartkunststoff	flexibler Kunststoff	
GAP 00	GAPOL	schwarz	1,83	2kg/1,09l	2%	4-5'	<25'	10'	80 °C	●	●	●	●	●	●	●	
GAP 10	MULTI	weiß	1,81	2kg/1,10l	2%	4-5'	<20'	5'	80 °C	●	●	●	●	●	●	●	
GAP 20	FINE	hellweiß	1,68	2kg/1,19l	2%	4-5'	<15'	10'	80 °C	●			●	●	●	●	
GAP 30	LIGHT	grün	1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5'	<15-20'	5-10'	80 °C	●	●	●	●	●	●	●	
GAP 31	ULTRA LIGHT	himmelblau	1	1kg/1l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	●	●	●	●	●	●	●	
GAP 33	EXTRA LIGHT	grün	1	3kg/3l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	●	●	●	●	●	●	●	
GAP 40	FIBER	Amber	1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5'	<20'	10'	80 °C	●				●			
GAP 50	ALU	Alu	1,53	2kg/1,30l	2%	4-6'	<20'	10'	80 °C	●	●	●	●	●			
GAP 70	PLASTFILL	Anthrazit	1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C						●	●	
DEB 12	PB - SN	dunkel Alu	1,1	1L/1,3kg	1-3%	3-4'	<30'	-	180° C MAX 15'!	●		●	●	●			

HALTBARKEIT SPACHTEL : 18 MONATE
 HALTBARKEIT BPO HÄRTER : 12 MONATE

			
TROCKEN	FROSTFREI	NICHT IN DIREKTEM SONNENLICHT	GESCHLOSSENER BEHÄLTER

Chemisar Europe NV
 Baarbeek 2
 2070 Zwijndrecht
 België - Belgium
 T: +32 3 234 87 80
 F: +32 3 234 87 89
 info@finixa.com
 www.finixa.com